

FEDRIGONI

PAPER

SPLENDORGLOSS L/W

Carta monopatinata con doppia patinatura su un lato e calandrata off-line, ad elevato grado di lucido. Di pura cellulosa E.C.F. certificata FSC®.

DESCRIZIONE

FORMATO	FIBRA	GRAMMATURA
72X102	LL	80 90

GAMMA

GRAMMATURA	V.S.A.	LUCIDO	CARICO DI ROTTURA	
ISO 536	ISO 534	TAPPI 480	ISO 1924	
g/m ²	cm ³ /g	%	long±10%	trasv±10%
80 ± 3%	0,96	78 ± 3%	5,6	4,7
90 ± 3%	0,96	78 ± 3%	6,5	5,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rif. a norma/strumento
unità di misura

Umidità Relativa 50% ± 5 rif.
TAPPI 502-98

Grado di bianco - ISO 2470
(R457) - 95% ± 2



Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile.
Fabbricazioni speciali disponibili su richiesta.

CONNOTAZIONI

NOTE

SPLENDORGLOSS L/W

Splendorgloss L/W viene particolarmente apprezzato per realizzare sovracoperte, rivestimento di scatole in cartone, inserti e lavori pubblicitari.

UTILIZZI

La superficie di Splendorgloss L/W consente di ottenere risultati di stampa particolarmente brillanti con ottimo contrasto, dettaglio e saturazione cromatica. Utilizzabile senza problemi con i principali sistemi di stampa: tipografia, offset, rilievo a secco, stampa a caldo, termografia, serigrafia e bronzatura. Per la stampa offset si consiglia l'impiego di inchiostri ad essiccazione ossidativa; è necessario il controllo della soluzione di bagnatura sia in termini di pH o conducibilità, sia in termini di additivi per mantenere l'emulsione a livelli minimi. Per un maggior controllo del setting e dell'essiccazione si consigliano cariche di inchiostro non eccessive, l'uso di polvere antiscartino e l'eventuale aggiunta di additivi essicanti nell'inchiostro.

**INDICAZIONI PER
LA STAMPA**

Splendorgloss L/W dà ottimi risultati in verniciatura convenzionale o UV. Ottimi risultati anche in plastificazione. Non vi sono particolari controindicazioni per le operazioni di trasformazione e confezionamento.

**INDICAZIONI
PER LA
TRASFORMAZIONE**

